

# TECHNICKÝ LIST

## DX48

### 2K HS APPEARANCE CLEAR

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



#### POPIS PRODUKTU

DX48 2K HS Appearance Clear is part of the Duxone repair system. This high solids universal clear delivers an outstanding, long-lasting, high gloss, final appearance. Thanks to a range of activators – from extra slow to fast – it is suitable for a wide variety of application conditions.

#### VLASTNOSTI

- Easy to apply.
- Extremely versatile thanks to a range of activators.
- Very fast air drying.
- Excellent polishability.
- Excellent mar, chemical and weather resistance.
- Suitable for spot, panel and overall repairs.

#### ZOZNAM VÝROBKOV

- DX48 2K HS Appearance Clear
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX24 Activator Extra Fast
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

# TECHNICKÝ LIST

## DX48


## 2K HS APPEARANCE CLEAR

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

### Spracovanie - aplikácia ŠTAND. LAKOVANIE



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Duxone Basecoat: Povrchy musia byť suché / odvetranie podľa TL pred ďalším nanášaním  
Existujúce lakovanie: Podklady musia byť pred nanášaním prebrúsené a očistené.



	Spot & panel repair		Štand. lakovanie		Veľká plocha	
	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo
<b>DX48</b>	2	100	2	100	2	100
<b>DX18</b>	-	-	-	-	1	49
<b>DX20</b>	-	-	1	48	-	-
<b>DX24</b>	1	49	-	-	-	-
<b>DX32 / DX34</b>	10 %	13	-	-	-	-
<b>DX32 / DX34 / DX36</b>	-	-	10 %	14	-	-
<b>DX34 / DX36</b>	-	-	-	-	10 %	14



Spracovateľnosť pri 20°C: 6 hod. - 8 hod.



	Striekacia tryska	Striekači tlak	
<b>Konvenčná (RP)</b>	1.2 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	vstupný tlak
<b>HVLP</b>	1.2 - 1.4	0.7 bar	výstupný tlak

Pozri pokyny výrobcu



2 nástreky

medziodvetranie a konečné odvetranie: 5 min



	DX24	DX20	DX18
<b>20 °C</b>	4 hod.	6 hod.	-
<b>60 - 65 °C</b>	20 min	30 min	40 min



Návod na použitie pre krátkovlnné IR sušiacie zariadenie

Polovičný výkon: 5 min

Plný výkon: 15 - 20 min

VOC kompatibilný

Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.

# TECHNICKÝ LIST

## DX48

## 2K HS APPEARANCE CLEAR

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

### Produkty

DX48 2K HS Appearance Clear

DX18 Activator Slow

DX20 Activator Standard


DX24 Activator Extra Fast

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow


### Miešanie výrobkov



Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



DIN 4: 17 - 19 s pri teplote 20°C




55 - 65 µm (2 nástreky)

#### Teoretický výdatnosť

330 - 335 m<sup>2</sup>/l pri hrúbke suchej vrstvy 1 mikrónov

Vzhľadom na rôzne vlastnosti activator a rôzne miešacie pomery zmesi pripravenej na použitie v niektorých verziách STI s môže teoretická výdatnosť líšiť.

Poznámka: Skutočná spotreba materiálu závisí od viacerých faktorov, napr. tvar objektu, tvorba povrchu, spôsob aplikácie, nastavenie striekacej pištole, vstupný tlak atď.



DX48 2K HS Appearance Clear môže byť prelakovaný v priebehu 24 hodín, bez medzibrúsenia



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

### Poznámky

- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Ponechajte dostatočný čas na zohriatie na teplotu opravovaného dielu.
- Zvyšok namiešaného materiálu sa nesmie vracat' do originálneho obalu.
- Dôkladne uzatvorte plechovku s priehľadným lakom alebo aktivátorom ihneď po použití, pretože oba produkty reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vodou a postupne strácajú schopnosť vytvrdzovania.
- Nepoužívať s Duxone Waterborne Basecoat.

# TECHNICKÝ LIST

DX48

2K HS APPEARANCE CLEAR

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.