

## DUXONE® 2K TOPCOAT



### POPIS PRODUKTU

Duxone 2K Topcoat is part of the Duxone repair system. This acrylic topcoat offers very good hiding, very fast drying and superior polishability. It also delivers an excellent final appearance with outstanding gloss retention. It is suitable mainly for passenger cars, but can also be used on buses and trucks.

### VLASTNOSTI

- Fast drying
- Excellent holdout
- Low material consumption
- Very good weather and chemical resistance
- Suitable for spot, panel and overall repairs

### ZOZNAM VÝROBKOV


- Duxone Low Strength Tints
- Duxone® 2KTopcoat
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX24 Activator Extra Fast
- DX25 Activator
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

## DUXONE® 2K TOPCOAT

### Spracovanie - aplikácia ŠTAND. LAKOVANIE



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Podklady musia byť pripravené a správne očistené pred nanášaním.

Základový Surfacer alebo Surfacer, obrúsený a očistený.

Staré alebo továrenské lakovanie dobre obrúsené a očistené

Základový Surfacer alebo Surfacer, neobrúsený v systéme "mokry na mokry".

Opravená plocha by mala byť obrúsená strojne s brúsnym papierom so zrnitosťou P500-600 alebo ručne s brúsnym papierom so zrnitosťou P800-1000



	Spot & panel repair	Štand. lakovanie	Veľká plocha	Standard.
<b>DUXONE® 2K TOPCOAT</b>	2	2	2	2
<b>DX18 / DX20</b>	-	-	1	-
<b>DX20 / DX24</b>	1	1	-	-
<b>DX25</b>	-	-	-	1
<b>DX32</b>	10 %	-	-	-
<b>DX34</b>	-	10 %	-	-
<b>DX34 / DX36</b>	-	-	10 %	-



Doba spracovateľnosti pri 20°C: 30 min - 6 hod.



	Striekacia tryska	Striekač tlak	
<b>Konvenčná (RP)</b>	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	vstupný tlak
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	výstupný tlak

Pozri pokyny výrobcu



2 - 3 nástreky

s medziodvetraním: 5 min - 15 min  
konečné odvetranie: 10 min



	DX24	DX20	DX18	DX25
<b>20 °C</b>	4 hod.	6 hod.	-	5 hod. 30 min
<b>60 - 65 °C</b>	20 min	30 min	40 min	30 min



Návod na použitie pre krátkovlnné IR sušiacie zariadenie

Polovičný výkon: 5 min

Plný výkon: 15 - 20 min

VOC kompatibilný

Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.

## DUXONE® 2K TOPCOAT


### Produkty

Duxone Low Strength Tints  
Duxone® 2KTopcoat


DX18 Activator Slow  
DX20 Activator Standard  
DX24 Activator Extra Fast  
DX25 Activator

DX32 Thinner Fast  
DX34 Thinner Standard  
DX36 Thinner Slow


### Miešanie výrobkov




Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



DIN 4: 17 - 19 s pri teplote 20°C



40 - 60 µm



Duxone® 2KTopcoat môže byť prelakovaný v priebehu 24 hodín, zmatované s matovacou pastou



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

### Poznámky

- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Duxone tints have to be thoroughly mixed before weigh-out and the Duxone colour has to be mixed immediately after weigh-out.
- Dôkladne uzatvorte plechovku s aktivátorom ihneď po použití, pretože tento výrobok reaguje so vzdušnou vlhkosťou a vodou a postupne stráca schopnosť vytvrdzovania.

## DUXONE<sup>®</sup> 2K TOPCOAT

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.